



ООО "КМК ГРУП"

Представитель завода Alchimica на Украине  
Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г.Васильков,  
ул.Грушевского, 15  
тел.(04571)2-47-10 Факс(04571)2-21-92  
моб.т.ел. +38-050-440-44-37, +38-050-440-21-42  
[www.alchimica.com.ua](http://www.alchimica.com.ua) [www.alchimica.com](http://www.alchimica.com)  
e-mail: [ofice@alchimica.com.ua](mailto:ofice@alchimica.com.ua)



## HYPERDESMO®-LV

# Однокомпонентная полиуретановая мастика для гидроизоляции и защиты от коррозии

### ОПИСАНИЕ

**HYPERDESMO®-LV** - однокомпонентный жидкий материал пониженной вязкости на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол с неорганическими добавками. После нанесения полимеризуется под действием влажности воздуха, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Стойкий к ультрафиолетовому излучению.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гидроизоляция и защита от коррозии сложных и динамичных железобетонных конструкций.
- Гидроизоляция мостов, эстакад и т.п.
- Плоские кровли, террасы, балконы, бассейны, резервуары, подвалы, подземные сооружения и тунNELи.
- Гидротехнические сооружения, градирни, каналы.
- Гидроизоляция под стяжку и плитку.
- Ремонт старой битумной гидроизоляции.
- Защита пенополиуретана (ППУ) от атмосферных воздействий.
- Применяется как защитное покрытие для полов с легкими нагрузками - паркинги и гаражи.

### ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Не рекомендуется применять:

- На непрочных основаниях.
- В бассейнах при постоянном контакте с хлорированной водой.



**В случае применения мастики тёмного цвета, для защиты от выцветания под действием УФ поверхность покрытия необходимо защищать HYPERDESMO®-A510 либо пигментированными лаками HYPERDESMO®-ADY.**

### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобный в применении однокомпонентный материал.
- Образует бесшовную мембрану по всей площади нанесения.
- Высокая эластичность в широком диапазоне температур, устойчивость к трещинообразованию.
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов.
- Устойчивость к климатическому воздействию, ультрафиолетовому излучению, микроорганизмам, гидролизу и озоновому окислению.
- Не токсична после полной полимеризации.
- Выбор цветового решения для создания декоративного покрытия и отражения солнечной энергии для понижения температуры покрытия.
- Возможность нанесения стяжки или облицовки непосредственно на гидроизоляционное покрытие.
- Обладает паропроницаемостью - не создает давления паров между покрытием и основанием.

### ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть сухим, химически нейтральным, ровным, прочным - без трещин и разрушений, чистым - без пыли, ржавчины или отслаивающихся частиц. Следы загрязнений от масла, маслянистых веществ или химикатов требуется удалить с помощью подходящих моющих, чистящих и обезжижающих средств. При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Трещины, повреждения, отверстия предварительно заделать подходящим материалом. Не применять химически агрессивные методы для очистки основания. При необходимости перед нанесением мастики основание





ООО "КМК ГРУП"

Представитель завода Alchimica на Украине  
Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г.Васильков,  
ул.Грушевского, 15  
тел.(04571)2-47-10 Факс(04571)2-21-92  
моб.тел. +38-050-440-44-37, +38-050-440-21-42  
[www.alchimica.com.ua](http://www.alchimica.com.ua) [www.alchimica.com](http://www.alchimica.com)  
e-mail: [ofice@alchimica.com.ua](mailto:ofice@alchimica.com.ua)



## HYPERDESMO®-LV

обработать подходящим праймером. Более конкретные рекомендации по подготовке основания приведены в описаниях на праймеры.

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

Мастика поставляется готовой к употреблению. Непосредственно перед нанесением материал перемешать до образования однородной массы низкооборотным миксером (150 - 200 об/мин) или низкооборотной дрелью со спиралевидной насадкой (диаметр 120 - 140 мм). Нанесение производится вручную при помощи валиков (исключая поролоновые), щеток «Маклавица», кистей, или машинно - аппаратами безвоздушного распыления (рабочее давление > 200 бар). *Ввиду пониженной вязкости рекомендуется для машинного нанесения.* Мастика наносится не менее, чем в 2 слоя контрастных цветов, что позволяет обеспечить равномерное распределение мастики по поверхности и исключить непрокрасы. Рекомендованный расход мастики на один слой 0,6-0,8 кг/м<sup>2</sup>, при большем расходе возможно снижение механических характеристик покрытия.

При необходимости армирования рекомендуется использовать специальный каландрированный геотекстиль с поверхностной плотностью 100 г/м<sup>2</sup> или ткани из полизэфира. Для армирования в местах примыканий возможно также применение малярных сеток и стеклотканей.

Для снижения вязкости мастики (актуально при температурах ниже 15°C) рекомендуется выдержать мастику перед нанесением в теплом помещении в течение суток, использовать для подогрева водяные бани или разбавить мастику ксиолом на 5-7% при ручном нанесении и до 10-15% при механическом нанесении.

### **Применение других разбавителей исключается.**

Для ускорения процесса полимеризации, а также для лучшего отверждения в толстом слоем или для нанесения при низких

температурах (до -10°C) в мастику добавляется **Accelerator® - 3000A** (1 кг на 25 кг мастики).

Для повышения антискользящих свойств, износостойчивости и абразивостойчивости последний слой можно присыпать сухим фракционированным кварцевым песком с последующей защитой финишными лаками **HYPERDESMO®-D** или **HYPERDESMO®-ADY-E**. Использование финишных лаков обеспечивает также увеличение механической и химической стойкости покрытия.

Перед укладкой плитки или последующего покрытия с целью увеличения адгезии последний слой обильно посыпать сухим фракционированным кварцевым песком.

При гидроизоляции резервуаров под питьевую воду после полной полимеризации мастики, залить емкость холодной водой, выдержать 24 часа и затем слить воду. После выполнения этой операции емкость готова к эксплуатации.

### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку инструмента производить ксиолом или растворителями 646, 647, 648 непосредственно после использования. Не пытайтесь очистить валики - это бесполезно.

### МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

В закрытых помещениях обеспечить хорошую вентиляцию и индивидуальные средства защиты от органических паров.



**ООО "КМК ГРУП"**

Представитель завода Alchimica на Украине  
 Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г.Васильков,  
 ул.Грушевского, 15  
 тел.(04571)2-47-10 Факс(04571)2-21-92  
 моб.т.ел. +38-050-440-44-37, +38-050-440-21-42  
[www.alchimica.com.ua](http://www.alchimica.com.ua) [www.alchimica.com](http://www.alchimica.com)  
 e-mail: [ofice@alchimica.com.ua](mailto:ofice@alchimica.com.ua)

**HYPERDESMO®-LV****Условия нанесения**

Вид основания	Бетон, полимерцементные смеси, металл, мозаика, старые акриловые и битумные поверхности, дерево, полимерные покрытия и др.
Шероховатость	< 1 мм (2 мм)
Прочность основания	R <sub>28</sub> = 15 МПа
Влажность основания	W < 10 %
Влажность воздуха	W < 85 %
Рабочая температура (T <sub>возд</sub> , T <sub>осн</sub> )	5°C - 30°C, на 3°C выше точки росы. Возможно нанесение и при отрицательных температурах (до -10°C) с применением Акселератора

**Расход материала**

Норма расхода на бетонном основании	1,2 - 2,0 кг/м <sup>2</sup> (2-3 слоя)
Минимальный расход	1,2 - 1,5 кг/м <sup>2</sup> (2 слоя)
Расход на 1 слой	0,6 - 0,8 кг/м <sup>2</sup>

**Технические характеристики**

Упаковка	Металлические банки - 1кг, 6кг, 15кг, 25 кг
Цвет	Белый, серый, красный, зеленый
Срок хранения	12 месяцев (при 5-25°C в сухом и проветриваемом помещении). Не нагревать выше 42°C.

**Свойства материала**

Сухой остаток	95 %
Разбавитель	Ксиол (5%)
Вязкость (25°C)	2500 - 3500 сПуаз
Плотность (20°C)	1,3 - 1,4 кг/л
Время образования поверхностной пленки (T <sub>возд</sub> 25°C и W=55%)	6 часов
Время выжидания между отдельными слоями	6 - 24 часа
Время полной полимеризации покрытия	7 суток

**Свойства покрытия**

Температура эксплуатации	-50°C - +90°C
Максимальная кратковременная температура	+200°C
Твердость по Шору А	> 70 ед.
Прочность на растяжение при 23°C	80 кг/см <sup>2</sup>
Эластичность (удлинение до разрыва) при 23°C	> 500 %
Эластичность (удлинение до разрыва) при -25°C	450 %
Паропроницаемость	0,8 г/м <sup>2</sup> /ч
Адгезия к бетону, металлу	> 20 кг/см <sup>2</sup>
Остаточная деформация после удлинения на 300 %	< 3 %
Тест на ускоренное старение	> 2000 ч

