



ООО "КМК ГРУП"

Представитель завода **Alchimica** на Украине
Адрес 08600, Украина, Киевская обл., г. Васильков,
ул. Гоголя, 5, офис 11
тел. (04571)2-47-10 Факс (04571)2-21-92
моб. тел. +38-050-440-44-37, +38-050-440-21-42
www.alchimica.com.ua www.alchimica.com
e-mail: office@alchimica.com.ua



HYGROSMART®-ADHESIVE-A100

Высококачественный клей для плитки на основе цемента без вертикального сползания

ОПИСАНИЕ

HYGROSMART®-ADHESIVE-A100 является высококачественным клеем для плитки на цементной основе клей с модифицирующими добавками и синтетическими смолами. Имеет отличную тиксотропность – не сползает на вертикальных поверхностях.

Материал легко наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности и имеет отличные адгезионные свойства.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Рекомендуются как плиточный клей для укладки керамической плитки на пол и стены,
- Для применения внутри помещений и снаружи.
- Подходит для применения на цементные стяжки, бетон и гипс.
- Настоятельно рекомендуется, как клей для плитки на поверхности, которые были покрыты **HYPERDESMO®**

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

После укладки плитки по изолированной **HYPERDESMO®** поверхности необходимо выждать трое суток до затирки швов.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легкость и быстрота применения;
- Отличная адгезия к большинству строительных материалов;
- Отличная адгезия к **HYPERDESMO®**;
- Отличные технические характеристики;
- Нетоксичность.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

При возможности поверхность вымыть обильной и сильной струей воды или водоструйной обработкой при рабочем давлении 150 бар (минимум 20 л/мин). Удалить масляные и жирные загрязнения. Очистить от цементного молока, слабого бетона, плесени. Пленки для выдерживания бетона также удалить.

Заполнить неровности поверхности ремонтным составом **HYGROSMART®-FIBER**.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

HYGROSMART®-ADHESIVE-A100 (25 кг) постепенно добавлять в воду (7-8 кг) при непрерывном помешивании электромиксером на средней скорости. До применения материала основание увлажнить. Наносить раствор зубчатым шпателем. Готовый раствор следует использовать за 20 мин.

Работая в жаркую погоду, поверхность основания необходимо постоянно увлажнять с целью предотвращения преждевременного высыхания клея.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- Очищать щетки и инструменты большим количеством воды по завершении работы.
- Затвердевший материал можно удалить только механическим способом.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

HYGROSMART®-ADHESIVE-A100 содержит цемент, при контакте с влагой образует раздражающую щелочную реакцию. Использовать защитные очки и перчатки.



**ООО "КМК ГРУП"**

Представитель завода **Alchimica** на Украине
Адрес: 08600, Украина, Киевская обл., г. Васильков,
ул. Гоголя, 5, офис 11
тел. (04571)2-47-10 Факс (04571)2-21-92
моб. тел. +38-050-440-44-37, +38-050-440-21-42
www.alchimica.com.ua www.alchimica.com
e-mail: office@alchimica.com.ua



HYGROSMART®-ADHESIVE-A100

РАСХОД

Расход составляет примерно 3-5 кг/м²

Технические характеристики

Свойства	Ед. измерения	Спецификация
Водопотребность	%	30
Время работоспособности раствора	мин.	Более 20
Сползание	мм	0,34
Деформируемость	мм	3
Адгезия после:		
28 дней гидратации	Н/мм ²	2,05
Погружения в воду	Н/мм ²	1,26
Нагревания до +70°C	Н/мм ²	1,12
25 циклов замораживания-оттаивания	Н/мм ²	1,14

